



TABLEAU COMPARATIF

des sols extérieurs pour allées carrossables

PAVE-EASY / PAVECARROS

Caractéristiques des sols	EMPIERRAGE CALCAIRE	BI-COUCHE GRAVILLONS	ASPHALTE Noir & Rouge	PAVÉS Autoblocant	BÉTON DESACTIVÉ	PAVÉ-EASY <i>granit massif</i>	DALLAGE PIERRE	PAVÉ GRANIT
Mise en œuvre	Terrassement	Terrassement + calcaire	Terrassement + calcaire	Dalle béton ou lit de mortier	Dalle béton	Dalle béton	Dalle béton	Assise mortier
Epaisseur du revêtement	De 20 à 30 cm	Faible / - de 1 cm	4 cm mini finie	4 cm minimum	Dans la dalle	1,5 cm fini collé	De 2 à 8 cm	De 5 à 12 cm
Rapidité de Mise en oeuvre	Très variable suivant le terrain et la surface	Très variable suivant le terrain et la surface	Très variable suivant le terrain et la surface	Moins de 15 m ² par jour et par personne	Très variable suivant le terrain et la surface	Plus de 30 m² jour/personne sur dalle béton	Très variable suivant le terrain et la surface	Moins de 10 m ² par jour et par personne
Joints	Pas de joints	Pas de joints	Pas de joints	Oui	Pas de joints	JOINTS (creux ou lisse)	Oui	Oui
Fissures (+ de 1 mm)	Possible	Oui	Oui	Non	Oui	NON	Oui	Non
Gonflement et irrégularité des niveaux	Variable	De faible à élevé	De faible à élevé	De faible à élevé	Non	NON	De faible à élevé	De faible à élevé
Résistance à l'usure	Mauvaise	Médiocre	Moyenne	Moyenne	Bonne	Très bonne	De faible à élevé (suivant qualité)	Très bonne
Résistance aux huiles, graisses et essences	Mauvaise	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Très bonne	De faible à élevé (suivant qualité)	Très bonne
Résistance au gel et dégel	Instable	Instable	Instable	Stable	Stable	Stable	De faible à élevé	Stable
Résistance aux chocs	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bonne	Très bonne	De faible à élevé	Très bonne
Résistance au UV	Bonne	Moyenne	Médiocre	Très variable	Bonne	Très bonne	Bonne	Très bonne
Stabilité du sol dans le temps	Bonne	Moyenne	Médiocre	Très variable	Bonne	Très bonne	De faible à élevé	De faible à élevé
Entretien	Très difficile	Très difficile	Difficile	Difficile	Difficile	Facile	Difficile	Difficile
Durée de vie avant rénovation	4 à 6 ans	6 à 8 ans	8 à 10 ans	+/- 10 ans	+/- 15 ans	+ de 30 ans	+/- 15 ans	+ de 30 ans
Confort de marche	Désagréable	Désagréable	Agréable	Variable	Variable	Agréable	Variable	Désagréable
Confort de roulage	Bruyant	Bruyant	Non bruyant	Variable	Bruyant	NON BRUYANT	Bruyant	Bruyant
Esthétique / Plus value	Médiocre	Faible	Noir : très faible Rouge : très variable	Très variable dans le temps	Très variable dans le temps	Haut de gamme	Elevée	Elevée
Budget fini	Modeste	Faible	Faible	Modéré	Modéré	Modéré	Elevé (suivant qualité)	Elevé (suivant pose)